

# BOLETIM TÉCNICO Suvinil Tetos

#### Sabe por que a Suvinil Tetos é a tinta perfeita pro seu teto?

Porque ela facilita sua vida. Com uma ótima cobertura, você não precisa de tantas demãos pra alcançar o acabamento que seu teto merece. Além disso, ela tem aditivo antirrespingo, que evita que a pintura respingue na sua casa. E sabe o que é o melhor? Ela protege seu teto contra mofo, mesmo em ambientes úmidos como cozinhas, banheiros e vestiários.

Indicação de uso		Indicada para pintura e repintura de tetos de reboco, massas corrida e acrílica, texturas, concreto, telhas de fibrocimento, gesso e tetos pintados com PVA e Acrílico.
Cor		Branca, pode-se obter outros tons, adicionando o SUVINIL CORANTE em até 1 franco por galão de 3,6 litros.
Principais Atributos	多多品	Ótima cobertura <sup>1</sup> .
		Menos respingos, <sup>2</sup> menos sujeira.
		Evita mofo <sup>3</sup> .



<b>-</b>	<b>-</b>						
Referências normati	vas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:202	1 da ABNT (Associação Brasile	rira de Normas Técnicas).				
Classificação:							
Tipo:	Função						
4.5.2 e 4.5.17	Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou extere/ou altamente suscetíveis a contaminação por fungos.	nas, proporcionando o acabamer	nto indicado pelo fabricante. F	Pintar superfícies contaminadas			
Desempenho:							
Atender às especific	ações da ABNT NBR 15079 - 1 - Para cores com coordenadas L* ≥	: 87 e C ≤ 35;					
Poder de cobertura se	ca de acordo com a ABNT NBR 14942.	Mínimo de: 5,0 m²/L	Este produto $ ightarrow$	≥ 5,0 m²/litros			
Rendimento acabado d	le acordo com a ABNT NBR 14942 <sup>4</sup> .	Mínimo de: 90 m²/18 L, 18 m²/3,6 L e 4,5 m²/0,9 L	Este produto $ ightarrow$	Vide quadro - Embalagem/Rendimento acabado <sup>4</sup>			
Poder de cobertura de	tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943.	Mínima de: 85,0%	Este produto $\rightarrow$	≥ 85 % R/C			
ABNT NBR 15079 - 1	- Para todas as cores:						
Resistência à abrasão (	úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940.	Mínimo de: 40 ciclos	Este produto $ ightarrow$	≥ 40 ciclos			
Teor de compostos org	ânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 100 g/L	Este produto $ ightarrow$	5 - 9 g/L			
Resistência ao crescim ABNT NBR 15987.	ento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a	Critério de: "resiste"	Este produto $\rightarrow$	Resiste			
Brilho de acordo com a	a ABNT NBR 15299.	Brilho de: ≤ 8 UB a 85°	Este produto $ ightarrow$	≤ 8 UB			

## Informações técnicas:

## Do que é feita essa tinta?

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1) e biocida. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cor pronta) $\rightarrow$ 0,9 L / 3,6 L / 18 L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	48 - 58 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	28 - 38 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,38 - 1,58 g/cm <sup>3</sup>
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 - 11,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR		PINTAR		SECAR	
	$\Diamond$			(1)	
O que você vai pintar?	Diluição:	Para aplicar, use:	Demãos:	Tempo:	Embalagem/Rendimento acabado⁴:
Concreto, blocos de concreto, fibrocimento, retoques ou rebocos.  Primeira pintura sobre massa corrida, acrílica, drywall ou gesso.	<b>20</b> % com água potável	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	<b>2 a 3</b> O número de demãos pode variar dependendo da superfície.	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas	Lata (18 L): Branco até 115 m <sup>2</sup> Galão (3,6 L): Branco até 23 m <sup>2</sup> ¼ Galão (0,9 L): Branco até 6 m <sup>2</sup>

#### **PINTAR**



Vai usar airless? Siga os passos abaixo para preparar este produto para aplicar com airless:

PASSO 1 - selecione o tipo de bico mais adequado - existem diversos tipos de bicos. Alguns são projetados para maior produtividade e outros, para dar o melhor acabamento. Vai uma dica? Consulte o manual do seu equipamento para escolher o tipo de bico mais adequado e confira sempre as recomendações do fabricante do Bico de pulverização.

PASSO 2 - escolha a largura do leque do bico de aplicação. Leques mais abertos representam um aumento da produtividade (m² pintados a cada passada), porem reduzem a espessura da camada de produto aplicado. Leques mais fechados aumentam a camada aplicada. A dimensão da superfície define a abertura do leque também: superfície maiores (ex: Fachadas) usam leques mais abertos e Superfícies menores (ex: portas, pilares e vigas). Vai uma dica? Sobreponha cada faixa de aplicação até 50% da faixa anterior. Se possível, cruze as demãos em faixas horizontal e vertical para melhor fechamento e acabamento. Mantenha a pistola perpendicular à superfície, a uma distancia aproximada de 30 cm.

PASSO 3 - escolha a abertura do bico de aplicação mais adequado ao produto que vai aplicar. Use bico com abertura de 015 - 019". Vai uma dica? Confira sempre as dicas de manutenção e de operação de seu equipamento airless para obter a melhor aplicação

PASSO 4 - prepare o produto para a aplicação - Homogenize o produto com um misturador motorizado. Faça teste de uniformidade do formato de abertura do leque de pulverização em um pedaço de parede ou em outra superfície. Ajuste a pressão do equipamento conforme o produto a ser aplicado e o formato de abertura do leque desejado. Se necessário, dilua o produto até o limite da diluição indicada para aplicação a rolo de lã, homogeneizando bem o produto com misturador motorizado. Vai uma dica? Filtre seladores, fundos, resinas e tintas de acabamento através de uma tela antes de aplicar - isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de proteger o equipamento e prolongar sua vida util. Ao aplicar massas com airless, lembre-se de remover os filtros do equipamento e da pistola. Consulte o manual do fabricante para mais dicas sobre filtros e como evitar entupimentos do bico da pistola airless.

#### Preparar a superfície:

Antes de começar, observe como está seu teto. Ele deve estar uniforme, limpo e bem seco. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER	Аp
Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.	
Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	
Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	
Em ambientes externos e internos, nivele com Suvinil Massa Acrílica. Em ambientes internos seco, use Suvinil Massa Corrida.	
Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.	
Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderência da tinta.	Qı
Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	Mis
	Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.  Elimine todas essas imperfeições com raspagem, ixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.  Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.  Em ambientes externos e internos, nivele com Suvinil Massa Acrílica. Em ambientes internos seco, use Suvinil Massa Corrida.  Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.  Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderência da tinta.

#### Aplicar a tinta:



01

Abra a lata e misture o produto com uma espátula.



02

03

Dilua 1 L de tinta com 200 a 300 ml de água, conforme a superfície que você for pintar.



**Proteja tudo o que você não quer pintar:** batentes, tomadas e rodapés.



04

Lembre-se de esperar o tempo de 4 hora entre as demãos.

Quer uma dica? Misture apenas a quantidade de tinta que você vai usar na hora da listure apenas a quantidade de tinta que vai usar na hora de pintar.

### Observações:

Antes de pintar com a Suvinil Tetos, o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais.

Após a pintura, como limpar a superfície? Deixe a pintura secar por 2 semanas antes de limpar. Use um pano ou uma esponja macia com detergente neutro e, em seguida, limpe com um pano umedecido com movimentos suaves apenas no local da limpeza. Com o atrito, pinturas com acabamento fosco podem esbranquicar.

Quando terminar de usar toda a tinta, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

As nossas cores contam histórias. Não encontrou a cor perfeita para seu teto? Tudo bem. Você ainda pode misturar nossos tons ou adicionar um frasco de 50 ml de Suvinil Corante em cada galão de 3,6 litros.

Mas fique atento: a cor da tinta pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta ou no catálogo. Isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção das tintas Suvinil. Além disso, antes de escolher a sua cor, pense sempre na luminosidade do ambiente que você vai pintar - e não se esqueça de escolher o acabamento ideal para essa superfície.

- 1. Comprovado através de testes internos conforme NBR 14942.
- 2. Quando comparado a produtos que não possuem aditivo antirrespingo.
- 3. Comprovado através de testes internos conforme NBR 14941
- 4. O Método ABNT NBR 14942 utiliza técnica de aplicação em condições específicas de temperatura, umidade relativa do ar, substrato selado padronizado, ferramenta de aplicação padrão e instrumentos de medição aferidos. O rendimento obtido pela NBR 14942 é similar a aplicação de uma tinta sobre uma parede bem selada, lisa e uniforme para repintura sobre tinta acetinada ou semibrilho. Outras condições de aplicação na obra podem alterar o rendimento, tais como: diluições diferentes da indicada na embalagem, superfícies absorventes e/ou rústicas que absorvem mais produto, como p.ex.: reboco, concreto, gesso novos e sem pintura, texturas de qualquer tipo, entre outros.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

## Algumas precauções:

Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

## Outras informações:

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. Emergências médicas (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. Emergências em acidentes de transporte (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto devem ser guardados bem fechados por até 6 meses. Sugestão: aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900 Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria



Revisão: Abril\_2024
Suvinil Tetos Internal 2/2